

HSL-35m 水性漆

三合一专业木材保护漆



颜色	包装数/ 托盘	672	200	96	30	22
	单体产品 包装规格	3*0.75l/桶	2*2.5l/桶	1*5l/桶	10l/桶	20l/桶
	包装物类 型	铁罐	铁罐	铁罐	铁罐	铁罐
	包装物代 号	01	03	05	10	20
	Art. No.					
无色	7120	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
浅橡木	7121		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
松木色	7122		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
松木色/ 落叶松	7123		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
柚木色	7124		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
胡桃木	7125		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
黑黄檀	7126		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
银灰色	7127		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
白色	7128		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

定制色	7129		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

施工量：

对泛蓝情况采取预防措施，施工至少两遍，施工量在 197-216 毫升/平方米。

适用范围：

- 用于户外木材
- 不与地面接触的木材，根据 DIN EN 335-1，使用等级为 2 级和 3 级的尺寸不固定的木建筑构件，如栅栏、框架、车棚、木板。
- 尺寸局部固定的木质建筑构件，如折叠百叶窗、拼接板、度假小屋等
- 尺寸固定的木质建筑构件（仅作为底漆使用时）：如门窗等。
- 3 合 1 底、中、面合一。
- 不适合用于地面（阳台、木质地板等）。

产品性能：

- 薄膜型漆
- 3 合 1：浸渍、底漆、面漆
- 防止木材受潮，有效防止腐烂、蓝变等
- 与结构保护设计结合可有效防止木材腐烂
- 不散发任何难闻的气味，可以用水清洁工具
- 快干：一天可涂 2 层
- 无需打磨的后续处理
- 具有均匀风化的长期保护
- 高渗透
- 透气
- 不起皮剥落
- 准备
- 基材要求
- 基面必须是清洁、无尘和干燥。
- 尺寸稳定的木质建筑构件：木材含水率 11-15%。

■ 尺寸稳定性有限或不稳定的木质建筑构件：木材含水率：最多 18%

基材要求：

用于干燥、清洁、无油脂、无蜡的木材表面。

木材含水率要进行控制（尺寸固定的木质构件 11-15%，尺寸不固定的木质构件最大 18%）

基材制备：

彻底清除旧涂层（如油漆或中层建筑的污渍）、树皮、韧皮部和灰尘。

去除松动和撕裂的节疤以及渗出的树脂，并用合适的产品（如 V 101 稀释剂、稀释剂和刷子清洗剂）进行清洗。

光滑的木质表面应在涂装前进行打磨和除尘，以确保更好的吸收。

遵守 BFS 规范第 18 号 "户外木材和木制加工材料的涂料"。

仅供专业用户使用！

使用条件：

材料、空气和基底温度：最低+5° C 至最高+25° C

好好搅拌。

合格施工单位：使用刷子施工。

沿纹理方向涂抹。

第一层干燥后，再涂第二层。

将打开的容器密封好，尽快使用完。

使用技巧

通过设置一个试验区来检查颜色、附着力和与基材的兼容性。

如果表面涂有其他产品，建议测试与基材的附着力。

清漆、白漆和铁杉漆只适合在室外不直接风化的表面使用，如屋檐，或作为底漆使用。

雨水可能会导致水溶性物质从富含此类物质的木材中渗出。

橡木、红雪松、黄杨、红木等物质。这可能会导致浅色的砖石或涂料变色。

用相应颜色的 Long Time Stain UV 或门窗着色剂对端面进行密封（至少涂抹两

产品代码：7120

层)。

在底部切开端纹表面，形成滴水边缘。

每涂一层中度着色剂，颜色更浓郁，光泽度更高。

干燥

尘干：约 1 小时

可涂布：在 20°C 和 65%相对空气湿度下约 2-3 小时。

+20°C 和 65%相对湿度下的实际值。

低温、通风不良和高湿度会延迟干燥。

在单涂层木材元件之间使用泡沫保护箔，以避免堵塞。

稀释

可随时使用

提示

在树脂含量较高的刨光落叶松和软木上，涂层的附着力和耐候性可能会降低。特别是在水平年轮、树节和树脂含量较高的冬季生长区域，情况更是如此。必须更频繁地对这些表面进行维护和翻新。唯一的补救措施是预风化或非常粗糙的打磨（P80）。如果这些木材是粗锯木，则需要更长的保养和翻新周期。

工具/清洁

刷子(天然毛刷)

使用后立即用稀释剂和刷子清洁剂清洗工具。

确保正确处理清洁后的任何残留物

仓储/保质期

储存在密封完好的原始容器中，放在儿童无法触及的地方，并放在干燥、阴凉、通风良好的室内，避免阳光直射和霜冻。储存区禁止吸烟。

有关运输、储存和处理产品的安全方面以及处理和环境问题的更多信息，请参阅安全数据表。

急救措施

如果吸入。

产品代码：7120

提供新鲜空气。必要时，提供人工呼吸。保持病人温暖。咨询

如果症状持续存在，请通知医生。

如果病人失去知觉，将病人抬到稳定的侧卧位，以便运输。

如果在皮肤上。

立即用水和肥皂清洗，并彻底冲洗。

如果皮肤继续受到刺激，请咨询医生。

如果进入眼睛：用清水和肥皂清洗并彻底冲洗。

用流动的水冲洗睁开的眼睛几分钟。如果症状持续存在，请咨询医生。

医生。

如果吞下。

不要引起呕吐，立即呼叫医疗救助。

处置

剩余产品数量较多，应在原容器中进行处理，以备不时之需。

根据适用的规定。完全空的清洁容器应

可回收利用。请勿与生活垃圾一起丢弃。请勿将本品带入室内。

污水处理系统。请勿排入下水道。

欧洲废弃物代码 03 02 02* 有机氯木材防腐剂。

杀菌产品

规章制度

有效成分。

100 克产品含有 0.63 g (0.63 %) IPBC。

控制指导单

BP 1082 - 木材防腐 - 基本措施

BP 2082 - 喷雾应用中的治疗性木材保存

BP 1081 - 预防性木材保存 - 基本措施

BP 2081 - 木材防腐剂：刷洗、滚压、填充和擦拭

BP 2084 - 木材防腐剂在封闭系统中的应用

BP 2083 - 开放系统中木材防腐剂的应用

木材防腐剂含有生物杀灭成分，以保护木材免受害虫侵害。避免

对人类和环境造成的风险，只能按照

仅适用于批准的应用区域。避免一切不必要的接触

用这个产品。滥用可能对健康和环境都有害。

打开并小心使用。

工作时不要吃、喝或抽烟。

确保车间加工（工业应用）期间通风良好。

在对窗户和外部进行涂层时，确保良好的通风和内部通风

门；保持所有可用门窗打开（交叉通风，换气率

至少 5 小时）；尽量减少在工作区域的时间。

休息前和下班后洗手。

不要在与食物或饲料直接接触的木材上使用。

不允许产品或任何数量的剩余产品进入水生环境

环境、土壤或污水系统。

使用本产品和使用本产品处理过的木材禁止靠近地表水域，因为它可能损害水生

生物

生态系统。

应用只能在不透水的基础上进行，如有必要，覆盖

合适的材料（塑料板/帆布罩）。处理过的木材必须存放在，

不透水基层，直到完全干燥。任何泄漏的产品残留物或

必须收集从木材上滴下的水，以便再次使用或处理。

根据 "Decopaint" 指令（2004/42/EC），VOC 含量。

欧盟对该产品的限值（A/e 类）：130 克/升（2010 年）。

本产品的 VOC 含量 < 130 克/升。

请注意，上述数据和信息是根据实验室和实际经验计算得出的，因此不作为一项

具有约束力的基本原则。



因此，此信息仅具有一般性质，并描述了我们的产品以及如何使用它们。在这方面，必须铭记，目前的工作条件、使用的材料和遇到的建筑工地的多样性意味着，并非每个个案都可以涵盖。因此，在这方面，我们建议进行测试或与我们联系，以防有任何疑问。除非我们对产品在合同规定的预期用途方面的特定适用性或特性提供了明确的书面保证，否则任何与技术应用相关的建议或说明将永远不具有约束力，即使是据我们所知的。在所有其他方面，我们的基本条款在销售和交货时应适用。

当本技术数据表的新版本出版时，应取代以前的版本。