

Impraegnier-Lasur 浸渍釉

油性薄膜型保护漆



| 颜色 | 包装数/托盘 | 96 | 22 |
|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|
| | 单体产品包装规格 | 4*5l/桶 | 20l/桶 |
| | 包装物类型 | 罐装 | 桶装 |
| | 包装物代号 | 05 | 20 |
| | Art. No. | | |
| 金黄色 | 2070 | <input type="checkbox"/> | |
| 柚木 | 2071 | <input type="checkbox"/> | |
| 胡桃 | 2072 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 花梨木 | 2074 | <input type="checkbox"/> | |
| 浅橡木 | 2075 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 无色 | 2078 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 松树 | 2084 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 定制色 | 2081 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| *最低订购量 5L | | | |

施工量:

160-180ml/m², 2-3 道 (取决于基材的吸收能力)

适用范围:

■ 户外木材

产品代码：2070

- 尺寸不固定的木构件底面合一涂装：如栅栏、木构架、车棚、木墙板等。
- 尺寸固定的木质构件（仅作为底漆）：如木窗门等。
- 不适合涂在地板（露台、木质平台等）上

产品性能:

- 憎水
- 透气
- 不起皮
- 具有防真菌、防蓝变菌滋生的性能
- 各种颜色之间可以混合
- 优秀的耐候性
- 防 UV 性能出色

| | |
|----------|------------------------------------|
| 密度(20°C) | 约0.93g/cm ³ |
| 粘合剂 | 醇酸树脂 |
| 闪点 | > 61 °C |
| 气味 | 溶剂型，干燥后无味 |
| 光泽度 | 丝绸哑光 |
| 防腐剂 | 3-碘-2-丙炔基丁基氨基甲酸酯; 3-碘-2-丙炔基丁基氨基甲酸酯 |

基材要求:

用于干燥、清洁、无油脂、无蜡的木材表面，木材含水率要进行控制（尺寸固定的木质构件 11-15%，尺寸不固定的木质构件最大 18%）

基材制备:

基材必须是耐用、干燥、清洁的、没有分离物质（油、油脂、蜡）。

彻底清除旧涂层（如厚层釉或不透明涂料）、树皮、韧皮部和灰尘。

将生锈和风化的木质表面打磨至底层。

在户外需要保护的木材，用木材防腐底漆*进行预处理，防止木材腐烂和蓝渍。

在涂层前尽可能打磨刨光木质表面，并去除灰尘，以确保更好的油墨吸收。

使用条件:

材料、空气和基底温度：最低+5° C 至最高+25° C

即使在使用过程中或工作休息后，也要充分搅拌材料。

干燥后再涂一层。

开封的容器密封好，尽快使用。

使用技巧：

通过设置一个试验区来检查颜色、附着力和与基材的兼容性。

无色不适合直接风化的室外表面。

如果是富含橡木、红雪松、黄杨、红木等物质的木材，可沉淀导致水溶性木材成分的浸出。这个会导致浅色砖瓦或石膏变色。

用适当的颜色对端纹木表面进行密封（至少两道）。

在下端纹理的木材表面进行下切，以获得滴水边。

遵守 BFS 第 18 号"外部木材和木质材料的涂料"

干燥：

20°C 和 65%相对空气湿度下约 12 小时。

如果是吸水性强的木材，温度低、湿度大，干燥时间可能会更长。

稀释

可随时使用

工具/清洁

刷子(天然毛刷)

使用后立即用稀释剂和刷子清洁剂或用稀释剂 V 101 清洗工具。

确保正确处理清洁后的任何残留物

仓储/保质期：

储存在未开封的原容器中，置于阴凉、干燥处，防止霜冻。至少 24 个月。

尽快使用已打开的容器。

有关运输、储存和处理产品的安全方面以及处理和环境问题的更多信息，请参阅安全数据表。

GISCODE：

BSL10

处置

剩余产品数量较多，应在原容器中进行处理。根据适用的规定，完全空的清洁容

器回收处理。请勿与生活垃圾一起丢弃。请勿排入下水道。

欧洲废弃物代码 03 02 02* 有机氯木材防腐剂。

杀菌产品

规章制度

作为"处理产品"，含有杀菌剂的杀菌产品（薄膜保护剂）。

活性成分 IPBC，保护薄膜免受微生物（藻类、霉菌等）的侵扰。一定要遵守处理说明！

*小心使用生物杀伤产品。

使用前一定要阅读标签和产品信息！

根据 VdL-RL 01 作出的声明。

产品组：木釉

成分：脂肪族、醇酸树脂、氧化铁颜料、添加剂、干燥剂、增稠剂、防脱皮剂、IPBC（3-碘-2-丙炔基丁基氨基甲酸酯）。

根据 "Decopaint" 指令（2004/42/EC），VOC 含量。

欧盟对该产品的限值（A/e 类）：400 克/升（2010 年）。

本产品的 VOC 含量 < 400 克/升。

请注意，上述数据和信息是根据实验室和实际经验计算得出的，因此不作为一项具有约束力的基本原则。

因此，此信息仅具有一般性质，并描述了我们的产品以及如何使用它们。在这方面，必须铭记，目前的工作条件、使用的材料和遇到的建筑工地的多样性意味着，并非每个个案都可以涵盖。因此，在这方面，我们建议进行测试或与我们联系，以防有任何疑问。除非我们对产品在合同规定的预期用途方面的特定适用性或特性提供了明确的书面保证，否则任何与技术应用相关的建议或说明将永远不具有约束力，即使是据我们所知的。在所有其他方面，我们的基本条款在销售和交货时应适用。

当本技术数据表的新版本出版时，应取代以前的版本。