



# 新石灰膏 DHL-W1

## New Lime Wash DHL-W1

碧林®  
BioLine®

Article No. : 8101 白色

版次: 201604

Article No. : 8102 彩色

### 技术资料

## 以纯气硬石灰为基础的高质量环保表面装饰材料

### 产品简介：

本品是一种以传统消石灰为粘合剂，通过专利工艺精制而成的膏状材料。作为一种真正的矿物涂料，不含有机树脂，固化后具有遮盖性好，透气，不起粉，自然哑光，很好的附着力，环保，安全，零VOC，有一定的杀菌效果，不含钛白粉。

### 应用范围：

适用于黏土、石灰基以及天然石材、混凝土和其他耐水无机板材的表面装饰，亦可用于微细裂纹堵缝，可添加砂、土等用于砌筑、抹面。

### 材料性能：

外表	:	膏状
颜色	:	灰白色，可根据客户样品调配自然无机色
粘结剂	:	Ca(OH) <sub>2</sub>
容重	:	1.3 - 1.4 kg/L
pH 值	:	14
基材在应用产品后		
颜色	:	可根据客户样品调配自然无机色
粘结强度（28天）	:	≥0.3MPa（在大理石表面）

### 建议施工方法：

- 彻底清除陈旧的涂层。

上海德赛堡建筑材料有限公司  
Shanghai DS Building Materials Co.Ltd  
Tel: +86-21-39872500  
Fax: +86-21-39872300  
Email: dsbioline@163.com  
www.dsbioline.com

浙江德赛堡建筑材料科技有限公司  
Zhejiang Desaibao Building Materials Co.Ltd  
Tel: 0572-2388159  
Fax: 0572-2388319  
Email: dsbioline@163.com  
www.dsbioline.com

- 基面必须清洁无杂物、干燥、结实，无酥松现象，用高压空气吹除粉尘或用高压水枪清洁基面。
- 对过于干燥的基层需用清水预湿基面。

### **建议施工方法：**

- 施工前需对新石灰膏使用机械搅拌约 2 - 3 分钟，搅拌均匀过滤后再施工；
- 可采用刷涂、滚涂或喷涂，至少施工 2 遍新石灰膏；
- 4 - 6 小时后，表面会干燥，再涂时间 24 小时以上。
- 单独面需连续施工，以避免交接处产生色差或痕迹。

### **包装：**

20 kg /桶

### **理论耗材量：**

0.3 - 1.0 kg/m<sup>2</sup>

(实际用量视基材及施工方法而定)

### **储存、保质期：**

原装未开封容器，储存于干燥、阴凉区域（0 - 25℃），储存时间十二个月。

### **注意事项：**

1. 在施工前对施工周边的非施工区域进行遮盖。
2. 请勿在 5 °C 以下和暴晒环境下施工。
3. 由于石灰原料的问题，颜色每批次之间会略有差异；因此，相邻的表面应使用同一批次的产品。
4. 任何颜色上的偏差不会对产品的品质造成影响。

如果产品与皮肤或眼睛接触，立即用水冲洗干净。

### **安全，生态，处置：**

欲了解更多安全，生态和处理上的数据，请联系生产商。

\* 产品获得以下的支持

- (1) 中国国家重点科技支撑课题（批准号：2006BAJ03A07-03-03）&
- (2) 上海浦江人才计划（批准号：08PJ1430300）
- (3) 浙江省湖州市南太湖精英计划

以上资料是根据我们现有掌握的技术成果编制而成，客户在使用前应对产品进行仔细验收和检查，并在施工前进行试验，以检验我们提供的施工建议。我们保留在继续研发的基础上对产品技术资料完善的权利，恕不另行通知。

上海德赛堡建筑材料有限公司  
Shanghai DS Building Materials Co.Ltd  
Tel: +86-21-39872500  
Fax: +86-21-39872300  
Email: dsbioline@163.com  
www.dsbioline.com

浙江德赛堡建筑材料科技有限公司  
Zhejiang Desaibao Building Materials Co.Ltd  
Tel: 0572-2388159  
Fax: 0572-2388319  
Email: dsbioline@163.com  
www.dsbioline.com